

# Betonkontakt S

## Untergrundvorbereitung

- lösemittelfreie, schnell trocknende, blau pigmentierte Haftbrücke
- Zur Verbesserung der Haftung von Putzen, Spachtelmassen und Ansetzbindern auf Gips- bzw. Gipskalkbasis, speziell auf glatten Betonflächen
- Für den Innenbereich

### Anwendung

Betonkontakt S ist eine lösemittelfreie, schnell trocknende, blau pigmentierte Haftbrücke auf Basis von speziellen Kunstharzdispersionen, Quarzsand und Füllstoffen. Betonkontakt S verbessert die mechanische Haftung von Putzen, Spachtelmassen und Ansetzbindern auf Gips- bzw. Gipskalkbasis, speziell auf glatten Betonflächen im Innenbereich.

### Verarbeitung

Betonkontakt S vor der Verarbeitung und nach längeren Arbeitspausen gut aufrühren. Anschließend unverdünnt mit Bürste oder Lammfellrolle auftragen. Untergrund- und Lufttemperatur dürfen bei der Verarbeitung und bis zur vollständigen Trocknung + 5 °C nicht unterschreiten. Trocknungszeit je nach Untergrund, Temperatur und Luftfeuchtigkeit ca. 12 Stunden bei + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit.

### Eigenschaften

- verarbeitungsfertig
- schafft griffige Untergründe
- saugfähigkeitsregulierend
- vermindert Aufbrennen und somit Schwindrisse

- nur innen einsetzbar
- lösemittel- und weichmacherfrei
- diffusionsoffen
- alkalibeständig

### Untergrund

Nicht bzw. schwach saugende mineralische Untergründe wie z. B. Ortbeton, Vollbeton und Fertigbeton sowie EPS- und XPS-Platten. Der Untergrund muss tragfähig, trocken sowie frei von Staub, Fett, Öl, Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein. Sandende und stark saugende Untergründe mit Tiefengrund S vorgrundieren. Nicht auf nasse oder vereiste Oberflächen auftragen. Die maximal zulässige Restfeuchte bei Normalbeton beträgt 3 Masse-%. Rückseitig einwirkende Feuchtigkeit muss aus-geschlossen sein.

Hergestellt für:

**Mobau Pro GmbH & Co. KG**

Am Sodagraben 4 · 50127 Bergheim

info@mobau-pro.de · www.mobau-pro.de

Hersteller:

**BAUKOM Bauprodukte GmbH**

Wiesenstraße 50 · 74889 Sinsheim

Tel. +49 (0) 7261 97380

E-Mail: info@baukom-group.de

## Lieferung, Lagerung & Sicherheitshinweise

MERKMAL	HERSTELLERANGABE
Lieferform	20 kg Eimer
Lagerfähigkeit	Kühl und frostfrei lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalgebinde 12 Monate.
Sicherheitshinweise	siehe Sicherheitsdatenblatt

## Besondere Hinweise

Vor Arbeitsbeginn sind empfindliche Bauteile, insbesondere Glas, Holz, Metall, Boden-beläge und Natursteine durch abdecken und abkleben zu schützen. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Aktuelles Technisches Merkblatt und Sicherheitsdatenblatt beachten. EU-Grenzwert für den VOC-Höchstgehalt (Produktkategorie a/h, Typ Wb): 30 g/l (2010), dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC. Enthält 1,2-Benziso-thiazol-3(2H)-on, 1,2-Benzisothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Leistungserklärung und Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter [www.mobau-pro.de](http://www.mobau-pro.de)